

MOTUL 300V COMPETITION 10W-40

MOTUL

زيت محرك سباق السيارات
تقنية إستر كور®

أنواع الاستخدام

جميع محركات البنزين أو الديزل للسباقات، سواء كانت ذات سحب طبيعي أو مزودة بشاحن توربيني أو شاحن فائق، ومجهزة بحقن (مباشر/غير مباشر) أو مكربنة. للمحركات المعدلة والسيارات عالية الأداء التي تعمل على نطاق واسع من دورات المحرك ودرجات الحرارة، في ظروف قيادة قاسية. مناسب لجميع أنواع الوقود، البنزين، الديزل والوقود الحيوي (خاصة الإيثانول).

مستويات الاداء

نوع الاستخدام : حلبة، سباق السحب، انجراف، تحمل، جي تي، تسلق التلال، سباقات تاريخية، رالي، رالي كروس، أيام الحلبة، تعديل... استشر شريك خدمة التعديل لنوع الاستخدام المناسب. تقنية ESTER Core لعدة عقود، طورت موتول زيوت تشحيم تخليقية عالية الأداء تعتمد على الإسترات. تتضمن سلسلة 300V أحدث تطورات تقنية ESTER Core لزيوت موتول لضمان أقصى قوة للمحرك دون المساس بالموثوقية وحماية التآكل. قامت موتول بإنشاء صيغة تآزر مثالية لزيادة أداء وحماية المحرك من خلال اختيار الإسترات على غيرها من القواعد الأساسية التخليقية والعضوية عالية الأداء ودمجها مع حزمة إضافات مبتكرة. تتميز هذه التركيبة الحصريّة للسباقات الآن بوقود حيوي (الإيثانول) وتوافق مع مرشح الجسيمات، وحماية LSPI وتقليل التأثير البيئي. تعد الإسترات جزيئات قطبية وبالتالي تنجذب إلى الأسطح المعدنية. تتميز تقنية ESTER Core بقطبية محسنة لزيادة التماسك الأقصى لطبقة الزيت لزيادة حماية المحرك والموثوقية وسهولة القيادة، حتى في أكثر الظروف قسوة. تُستخدم فقط في نطاق 300V، تضمن لك هذه التقنية الحصريّة المزيد: • أقصى إنتاج للطاقة: تقليل الاحتكاك لأقصى قوة وعزم دوران عند جميع دورات المحرك • الموثوقية: استقرار قص عالي لمقاومة طبقة الزيت القصوى لتقليل تآكل المحرك • العمر: زيادة مقاومة الأكسدة لزيادة عمر المحرك والزيت • سهولة القيادة: تماسك قطبي أقصى لطبقة الزيت لاستجابة سريعة لدورات المحرك • سهولة البدء: بناء ضغط الزيت بسرعة وتدفق الزيت الأمثل • تقليل استهلاك الزيت: تقلب الزيت المنخفض والتبخر يساعدان في التحكم في استهلاك الزيت • التنظيف: أداء تنظيف عالي يسمح بنظافة أفضل للمحرك • راحة القيادة: مستوى احتكاك أقل يجلب تقليل ضوضاء المحرك في جميع أوضاع القيادة تتميز هذه التركيبة للسباقات 300V بتقنية ESTER Core الحصريّة بوقود حيوي وتوافق مع مرشح الجسيمات وحماية LSPI. • الوقود الحيوي: متوافق مع الوقود القائم على الكحول، خاصة الإيثانول (حتى E85) • حماية LPSI: متوافق مع المحركات المصغرة المعرضة لمشاكل الاشتعال المسبق عند السرعات المنخفضة • مرشح الجسيمات: متوافق مع مرشح الجسيمات الذي يتطلب مستوى منخفض من SAPS (الرماد الكبريتي، الفوسفور، الكبريت) (SAPS: 0.91% الوزن وإجمالي الرقم الأساسي: 8.1 ملغ مليجرام من هيدروكسيد البوتاسيوم لكل جرام) القاعدة العضوية القاعدة العضوية باستخدام مواد متجددة غير أحفورية تحد من التأثير البيئي وتسمح لموتول بخفض بصمتها الكربونية بنسبة 25٪ خلال عملية التصنيع. تسمح درجات لزوجة سلسلة 300V كومبتيشن بثبات ضغط الزيت وتقديم أفضل حل وسط بين القوة والموثوقية لمحرك في جميع الظروف القاسية. يمكن لهذه الدرجات من لزوجة سلسلة 300V كومبتيشن التعامل مع المحركات المعرضة لتخفيف زيت المحرك الأوسط من الوقود غير المحترق.

التوصيات

- سلسلة موتول 300V كومبتيشن MOTUL 300V COMPETITION مناسبة لمعظم تطبيقات المحركات وتوصى بشكل خاص لسباقات الرالي وجي تي... إلخ، أو محركات السباقات التاريخية (المحركات المعاد بناؤها) التي تتطلب أداءً مع حماية معززة ضد التآكل وانخفاض ضغط الزيت. - قم بتكييف أو اختيار درجة لزوجة 300V

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL 300V COMPETITION 10W-40



زيت محرك سباق السيارات
تقنية إستر كور®

المناسبة وفقاً لدرجة اللزوجة الموصى بها في دليل المالك أو من قبل شريك خدمة التعديل الخاص بك. - لضمان أداء مثالي للمحرك، تجنب الخلط مع زيوت التشحيم التخليقية أو المعدنية الأخرى. - تغيير الزيت: استشر شريك خدمة الضبط للحصول على فترة تصريف مناسبة وتعديلها وفقاً لاستخدامك الشخصي.

المواصفات

10W-40	SAE J 300	Viscosity grade
0.857		(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 89.7	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 13.8	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
mPa.s 4.3	ASTM D4741	(HTHS viscosity at 150°C (302°F
157.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -43.0 °F° 24.0-	ASTM D97	Pour point
C / 442.0 °F° 228.0	ASTM D92	Flash point

MOTUL 300V COMPETITION 10W-40



زيت محرك سباق السيارات
تقنية إستر كور®

STANDARDS	
Above existing standards	

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

