

**Lubrificante motor para uso en alta Competición
100% Sintético - Tecnología *ESTER* Core®**

APLICAÇÕES

Lubrificante formulado para motores de competição a gasolina ou diesel, atmosféricos ou turbocomprimidos de injeção (directa, indirecta) ou carburador.

Para motores de corridas que operem a altas temperaturas e regimes de rotação elevados.

PRESTAÇÕES

NORMAS: Supera todas as especificações existentes para "competição".

UTILIZAÇÕES: Rallye - GT - Corridas de curta distância

O grau SAE 5W-40 permite, desde o momento de arranque, uma excelente circulação do lubrificante com estabelecimento imediato da pressão garantindo, mesmo a altas temperaturas, uma pressão elevada e estável para maior protecção e aceleração do motor.

TECNOLOGIA *ESTER* Core®:

Desde há décadas, a MOTUL tem desenvolvido lubrificantes à base de éster de alto desempenho.

Estes ésteres, combinados com uma selecção de outros óleos de base sintética de alto desempenho e um pacote de aditivos inovador que funcionam em perfeita sinergia, formam a tecnologia *ESTER* Core®.

Esta tecnologia mais avançada garante o máximo rendimento do motor sem comprometer a fiabilidade e o desgaste.

VANTAGENS

O grau de viscosidade SAE 5W-40 permite altas taxas de diluição de combustível não queimado, sem comprometer a pressão no circuito de óleo.

Máxima resistência da película lubrificante a temperaturas elevadas: redução do desgaste do motor. Modificador de atrito: potência máxima, temperatura de funcionamento do motor mais baixa.

Baixa volatilidade: redução do consumo de lubrificante.

Alta resistência ao cisalhamento: pressão de óleo estável em todas as condições de utilização.



300V POWER 5W-40

Lubricante motor para uso en alta Competición
100% Sintético - Tecnología *ESTER Core*®

RECOMENDAÇÕES

Para obter melhores prestações do motor, evitar a mistura com outros óleos sintéticos ou minerais.

Adequado para combustíveis à base de álcool, reduzindo os intervalos de mudança.

Intervalos de mudança: consultar o seu preparador de motor e adaptar ao tipo de utilização.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.860
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	81.8 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.6 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	4.1 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	174.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-45.0 ° C / -49.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	230.0 ° C / 446.0 ° F
TBN	ASTM D2896	8.2 mg KOH / g