

MOTUL 300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING 10W-40



Lubricant for racing motorcycles

زيوت تشحيم دراجات السباق النارية
تخليقي 100% تقنية إستر كور

أنواع الاستخدام

زيت محرك رباعي الأشواط تم تطويره خصيصاً للدراجات النارية عالية الأداء والمصنوعة في المصانع. زيادة الطاقة لتحقيق أقصى قدر من استجابة المحرك والتسارع. تقنية Ester Core® لتحقيق أقصى قدر من الالتصاق بغشاء الزيت مما يعزز الموثوقية. أعلى من أحدث المعايير الموجودة. التطبيقات: الدراجات النارية، ثنائية / سداسية / رباعية، المركبات المائية الشخصية.

مستويات الاداء

تكنولوجيا Ester Core®: على مدى عقود من الزمن، طورت شركة موتول زيوت تشحيم عالية الأداء تعتمد على الإستر الاصطناعي. من خلال اختيار الإسترات بدلاً من غيرها من الزيوت الأساسية التخليقية عالية الأداء ودمجها مع حزمة إضافات مبتكرة، ابتكرت شركة موتول تازراً مثالياً. تسمح تقنية Ester Core® الأكثر تقدماً بأقصى قدر من خرج الطاقة للمحرك دون المساومة على الموثوقية والتآكل. زيادة تصل إلى 1.3% في القدرة الحصانية مع الحفاظ على أداء القابض الرطب. حماية ممتازة لعلبة التروس: بفضل حزمة الإضافات المبتكرة المضادة للتآكل. نتائج اختبار تروس FZG: اجتياز اختبار FLS>14. يقوم اختبار FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) بتقييم خصائص التشحيم السائل والحماية من التآكل عند واجهة مجموعة محملة من التروس. ثم يتم تصنيف مواد التشحيم بناءً على "مرحلة فشل الحمل" أو تصنيف FLS من 1 FLS (نتيجة سيئة للغاية) حتى 14 FLS (نتيجة ممتازة). - ضغط زيت مستقر مهما كانت ظروف التشغيل

التوصيات

للحصول على الأداء الأمثل للمحرك وعلبة التروس، تجنب خلط الزيت مع زيوت التشحيم التخليقية أو المعدنية الأخرى. تغيير الزيت: وفقاً لاستخدامك الشخصي.

المواصفات

Green Fluo	Visual	Color
10W-40	SAE J 300	Viscosity grade
0.862	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm²/s 76.9	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm²/s 13.1	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
mPa.s 4.2	ASTM D4741	(HTHS viscosity at 150°C (302°F
173.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -54.0 °F 48.0-	ASTM D97	Pour point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

**MOTUL 300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING
10W-40**



Lubricant for racing motorcycles

زيوت تشحيم دراجات السباق النارية
تخليقي 100% تقنية إستر كور

mg KOH/g 8.4
C / 453.0 °F° 234.0

ASTM D2896
ASTM D92

TBN
Flash point

**MOTUL 300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING
10W-40**



Lubricant for racing motorcycles

زيوت تشحيم دراجات السباق النارية
تخليقي 100% تقنية إستر كور

STANDARDS	
Above existing Motorsport standards, Wet clutch compatibility tested according to JASO T903:2023, level MA2	

