

MOTUL 300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING 15W-50



Racing Motorcycle Lubricant
زيت محرك سباق 4T
تخليقي 100% تقنية إستر كور

أنواع الاستخدام

زيت محرك سباق 4T تم تطويره للدراجات النارية عالية الأداء والمصنوعة في المصانع. - قوة متزايدة لتحقيق أقصى قدر من استجابة المحرك والتسارع. - تقنية Ester Core لتحقيق أقصى قدر من الالتصاق بغشاء الزيت مما يعزز الموثوقية. API / JASO: أعلى من أحدث المعايير الحالية. التطبيقات: دراجة نارية، مركبات وسيارات، ومركبات مائية شخصية.

مستويات الاداء

تكنولوجيا Ester Core® على مدى عقود من الزمن، قامت شركة موتول بتطوير زيوت التشحيم التخليقية عالية الأداء القائمة على الإستر. ومن خلال اختيار الإسترات بدلاً من غيرها من الزيوت الأساسية التخليقية عالية الأداء ودمجها مع حزمة إضافات مبتكرة، نجحت شركة موتول في تقديم تآزر مثالي. تنتج تقنية Ester Core® الأكثر تقدماً أقصى قدر من القدرة للمحرك دون المساومة على الموثوقية والتآكل. - زيادة تصل إلى 1.3% في القدرة الحصانية مع الحفاظ على أداء القابض الرطب. حماية ممتازة لعلبة التروس: بفضل حزمة الإضافات المبتكرة المضادة للتآكل. نتائج اختبار تروس FZG: اجتياز FLS>14. يجري اختبار FZG (اختبارات التروس الميكانيكية للمركبات ذات المحركات والتروس) تقييم خصائص التشحيم السائل والحماية من التآكل عند واجهة مجموعة محملة من التروس. يتم بعد ذلك تصنيف مواد التشحيم على أساس "مرحلة فشل الحمل" أو تصنيف FLS من FLS 1 (نتيجة سيئة للغاية) حتى FLS 14 (نتيجة ممتازة). - ضغط زيت مستقر مهما كانت ظروف التشغيل.

التوصيات

للحصول على الأداء الأمثل للمحرك وعلبة التروس، تجنب خلطه مع زيوت التشحيم التخليقية أو المعدنية الأخرى. تغيير الزيت: وفقاً لاستخدامك الشخصي.

المواصفات

Green Fluo	Visual	Color
15W-50	SAE J 300	Viscosity grade
0.869	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 119.0	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 18.1	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
mPa.s 5.5	ASTM D4741	(HTHS viscosity at 150°C (302°F
171.0	ASTM D2270	Viscosity Index

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

**MOTUL 300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING
15W-50**



Racing Motorcycle Lubricant

زيت محرك سباق 4T
تخليقي 100% تقنيّة إستر كور

C / -49.0 °F° 45.0-

mg KOH/g 8.4

C / 432.0 °F° 222.0

ASTM D97

ASTM D2896

ASTM D92

Pour point

TBN

Flash point

**MOTUL 300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING
15W-50**



Racing Motorcycle Lubricant

زيت محرك سباق 4T
تخليقي 100% تقنية إستر كور

STANDARDS	
Above existing Motorsport standards, Wet clutch compatibility tested according to JASO T903:2023, level MA2	

