



4000 MOTION 10W-30

Óleo para Motores a Gasolina ou Diesel
Desempenho para Economia de Combustível
Mineral

APLICAÇÕES

Especialmente formulado para veículos que requerem óleo de viscosidade SAE 10W-30, baixo HTHS e desempenho de economia de combustível.

Adequado para todos os tipos de motores a gasolina, com injeção ou carburador, e catalisador. Adequado para todos os tipos de combustível.

Este óleo pode ser inadequado para uso em certos motores. Verifique o manual do proprietário em caso de dúvidas.

PRESTAÇÕES

NORMAS ACEA A1 / B1
API SL / CF

O novo desempenho ACEA A1/B1 exige desempenho de baixo consumo de combustível e baixas emissões para motores. O MOTUL 4000 Motion 10W-30 reduz o atrito interno do motor.

Aditivos detergentes, dispersantes e agentes anti-oxidação são especialmente reforçados para resistir a períodos estendidos de troca como requeridos pelos fabricantes de novos modelos.

Propriedades excelentes anti-depósitos e anti-borra ajudam a manter o motor limpo. Propriedades anti-corrosão e anti-espumante.

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de troca: de acordo com as recomendações do fabricante e ajuste para uso pessoal.

O MOTUL 4000 Motion 10W30 pode ser combinado com óleos minerais e sintéticos.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.865

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -

motul.com



4000 MOTION 10W-30

**Óleo para Motores a Gasolina ou Diesel
Desempenho para Economia de Combustível
Mineral**

Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	74.6 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.1 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	137.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-42.0 ° C / -44.0 ° F
TBN	ASTM D2896	9.8 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	228.0 ° C / 442.0 ° F