



**5100 4T 10W-40**

**Lubricante Motocicletas Altas Prestaciones  
Technosynthese® – Ester**

## USO

Motos ruteras, trails, cross, enduro, trial... equipos de motores 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que responda a las normas anti-contaminantes Euro 2, Euro 3, Euro 4 y Euro 5, equipadas con sistemas de pos tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape... Recomendado particularmente para SUZUKI, KAWASAKI, YAMAHA, que recomienden un aceite de grado SAE 10W-40 para algunos de sus modelos.

Otras aplicaciones: motos sin post catalizadores, Scooters, ATV's, UTV's...

## PRESTACIONES

NORMAS API SM / SL / SJ / SH / SG

PRESTACIONES JALOS MA2 under N°M033MOT156

### Protección.

Lubricante Technosynthese® reforzado con una base Éster para garantizar las propiedades anti-desgaste y asegurar la longevidad de los engranajes de la caja de cambios.

Mejora de la resistencia de la película lubricante a altas temperaturas para una mayor protección del motor. Contenido en Fosforo y Azufre optimizado (JASO MA2 < 1200 ppm) para asegurar el funcionamiento y la durabilidad de los catalizadores en el sistema de escape.

Excelente protección de la caja de velocidades gracias a una tecnología innovadora de aditivos anti-desgaste: Resultados del Test FZG = FLS 14: El test FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebbau) evalúa la capacidad de lubricación u protección anti-desgaste del fluido entre dos piñones sometidos a un acople variable.

### Confort

JASO crea su propia norma -JASO T903- para los motores 4T de motos que comporta tres niveles: JASO MA, MA1, MA2. La especificación JASO MA2 ofrece el mayor nivel de fricción para garantizar una perfecta fricción del embrague en las tres fases de funcionamiento: En el arranque, la aceleración y velocidad máxima.



## 5100 4T 10W-40

Lubricante Motocicletas Altas Prestaciones  
Technosynthese® – Ester

### RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Según recomendaciones del fabricante y adaptado a su propia utilización.  
Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

### PROPIEDADES

Color	Visual	Ámbar
Grado de viscosidad	SAE J 300	
		10W-40
Densidad a 20 °C	D1298 ASTM	0.871
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	89.8 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	13.8 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	157.0
Punto congelación	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN		7.5 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	226.0 °C / 439.0 °F