



MOTUL 5100 4T 20W-50

Lubrifiant Motos Hautes Performances

Technosynthese® - Ester

CONSEILS D'UTILISATIONS

Motos routières, trails, motos tout terrain, enduro, trial... équipées de moteurs 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs répondant aux normes anti-pollution Euro 2, 3, 4 ou 5, équipés de systèmes de post traitement des gaz d'échappement : catalyseurs, injection d'air à l'échappement...

Grade 50 à chaud spécialement adapté pour les gros moteurs monocylindres ou bicylindres.

Autres utilisations : motos sans pot catalytiques, scooters, quads, cyclomoteurs...

PERFORMANCES

NORMES

API SM/SL/SJ/SH/SG

JASO MA2 - M033MOT159

PERFORMANCES

HARLEY-DAVIDSON MC - Meets HARLEY DAVIDSON specifications

Protection.

Lubrifiant synthétique Technosynthese® renforcé par une base Ester pour garantir les propriétés anti-usure et assurer la longévité des engrenages de boîte de vitesses.

Amélioration de la résistance du film d'huile à hautes températures pour plus de protection moteur.

Teneur en Phosphore et Soufre optimisée (JASO MA2 < 1200 ppm) pour assurer le fonctionnement et la longévité des catalyseurs d'échappements.

Excellente Protection de la boîte de vitesse grâce à une technologie innovante d'additifs anti-usure : Résultat Test FZG = FLS 14 : Le test FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) évalue la capacité de lubrification et la protection anti usure du fluide entre deux pignons soumis à un couple variable.

Confort

JASO a créé son propre standard -JASO T903- pour les moteurs 4T de motos qui comporte trois niveaux : JASO MA, MA1, MA2.

La spécification JASO MA2 offre le meilleur niveau de friction pour garantir un parfait verrouillage de l'embrayage pendant les 3 phases de fonctionnement : Au Démarrage à l'Accélération et à vitesse maximale.



MOTUL 5100 4T 20W-50

Lubrifiant Motos Hautes Performances

Technosynthese® - Ester

RECOMMANDATIONS

Vidanges : Selon préconisations constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.

Peut être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Ambre
Grade de viscosité	SAE J 300	20W-50
Densité à 20°C		0.884
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	154.6 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	18.1 mm²/s
Indice de viscosité	ASTM D2270	129.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.5 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	240.0 °C / 464.0 °F