

**MOTUL****ATV UTV 4T 10W-40****Lubricante motor 4 Tiempos para ATV-UTV  
Mineral****KULLANIM YÖNTEMİ**

Tüm ATV - Tüm Arazi Aracı, UTV - Yardımcı Arazi/Görev Aracı, dörtlü...4 zamanlı motorlarla donatılmış, entegre şanzımanlı ya da entegre şanzımansız, ıslak veya kuru kavrama, Euro 2, 3, 4 veya 5 emisyon yönetmeliğini karşılayan, egzoz gazı arıtma sistemleri ile donatılmış: katalitik konvertörler, egzoz borusuna hava enjeksiyonu...  
ATV-UTV, eğlence için kullanılan dörtlü.  
Her tür benzin, kurşunlu veya kurşunsuz yakıtlar, Etanol içeren veya içermeyen biyoyakıtlar için uygundur.

**PERFORMANS**

STANDARTLAR API SL / SJ

PERFORMANCES Jalos MA2 under N° M033MOT176

Yüksek koruma ve yağ filmi direnci sağlayan özel katkı maddeleriyle güçlendirilmiş motor yağı.  
Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltan ve motorun ömrünü uzatan yüksek yağlama özellikleri.  
JASO MA2 onayı, üç sürüş modu sırasında debriyaj kavramasını güvence altına almak için verimli yüksek sürtünme seviyesini garanti eder: Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız.  
SAE 10W-40 viskozite derecesi, üreticilerin en yeni önerilerine karşılık gelir.  
Daha az yağ tüketimi için düşük uçuculuk.  
Yüksek temizleme ve dağıtıcı özellikler.  
Oksidasyon, korozyon, köpük önleyici.

**ÖNERİLER**

Yağ Değişimi: Üreticinin gereksinimleri ve kişisel kullanıma göre değişiklik gösterir.  
Sentetik ve yarı sentetik motor yağları ile karıştırılabilir.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

**motul.com**

**MOTUL****ATV UTV 4T 10W-40****Lubricante motor 4 Tiempos para ATV-UTV  
Mineral****ÖZELLİKLER**

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	10W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.864
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	100.1
		mm <sup>2</sup> /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	14.9
		mm <sup>2</sup> /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	156.0
Akma noktası	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
TBN	ASTM D2896	6.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

**motul.com**