

**IRIX MULTI 200**

**Многоцелевая пластичная смазка с высокими эксплуатационными свойствами**  
**Литиевое мыло**  
**NLGI 2 – Противозадирная (EP)**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Многоцелевая пластичная смазка с высокими эксплуатационными свойствами рекомендуется использовать для смазывания подшипников качения, подшипников скольжения, зубчатых передач, подшипников электродвигателей, лебёдок, подшипников ступиц, карданных валов, шаровых опор, шасси тяжёлой коммерческой техники, легких коммерческих транспортных средств, легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, садовой техники, мотоциклов и техники для рекреационного отдыха, работающей в нормальных и тяжёлых условиях эксплуатации. Диапазон рабочих температур для длительного периода смазывания: от -20°C / -4°F до +130°C / +266°F.

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

Многоцелевая высококачественная пластичная смазка на основе минеральных базовых компонентов, литиевого мыла и противозадирных, противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных присадок.

Обеспечивает защиту от коррозии.

Высокая стойкость к механическим нагрузкам согласно тесту FAG FE-9.

Высокая адгезия к поверхности, водостойкая.

Маркирована DIN 51502: KP 2 K-20.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Цвет	Визуально	Оранжевый
Температура падения капли	DIN ISO 2176	> 190 °C / 374 °F
Консистентная смазка	DIN 51818	NLGI 2
Soap		Литиевый
Base oil viscosity at 40°C	DIN 51562	180.0 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость базового масла при 100 °C	DIN 51562	13.0 мм <sup>2</sup> /с
Проницаемость - 60 циклов	ASTM D217	265 / 295 1/10 мм
Тест TIMKEN	ASTM D2509	178.0 Н
Коррозия медной ленты	ASTM D4048	1 / 100

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

03/22

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com



## IRIX MULTI 200

Многоцелевая пластичная смазка с высокими эксплуатационными свойствами  
Литиевое мыло  
NLGI 2 – Противозадирная (EP)

VKA welding load	DIN 51350:4	3,400.0 Н
Water washout	DIN 51807 T1	1 / 90