

MOTUL GEARBOX 80W-90

**Lubrificante per cambi e differenziali
Rinforzato al Disolfuro di Molibdeno MoS2
Minerale - Estrema Pressione**

UTILIZZO

Raccomandato specificatamente per cambi duri e/o rumorosi.

Per tutte le trasmissioni meccaniche, cambi sincronizzati e non, differenziali, trasmissioni e differenziali ipoidi senza sistema di slittamento limitato, funzionanti in condizioni estreme di utilizzo, con carichi elevati e ridotte velocità di rotazione o con carichi ridotti ed elevate velocità di rotazione.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API GL-4 / GL-5
 MIL-L 2105 D

Lubrificante ad estrema pressione in grado di garantire una efficace protezione antiusura, rinforzato con bisolfuro di molibdeno per sopportare forti carichi.

Il grado di viscosità SAE 90 rimane stabile dopo il test relativo allo sforzo di taglio, KRL20 ore, richiesto dalla norma SAE J306 del luglio 1998.

L'elevato potere lubrificante assicura una diminuzione dell'attrito e dell'usura.

Il grado di viscosità SAE 90 garantisce una elevata resistenza del film lubrificante alle alte temperature, consentendo una riduzione dei rumori di funzionamento.

Compatibile con tutti i tipi di guarnizioni e materiali utilizzati nel cambio.

Proprietà anticorrosione e antischiuma.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

MOTUL**MOTUL GEARBOX 80W-90****Lubrificante per cambi e differenziali
Rinforzato al Disolfuro di Molibdeno MoS2
Minerale - Estrema Pressione****RACCOMANDAZIONI**

Colore	Visivo	Grigio scuro
Viscosità	SAE J 306	80W-90
Densità a 20°C		0.899
Viscosità a 40°C	ASTM D445	164.0 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	21.7 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	157.0
Pour point	ASTM D97	-24.0 °C / -11.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	198.0 °C / 388.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.