



MOTUL HD COOL TEK

**Gebrauchsfertiges Kühlmittel
Lobrid Si-OAT**

ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit auf Basis Monoethylenglykol (MEG), mit moderner Lobrid Si-OAT-Additivierung (OAT + Silikat). Besonders empfohlen für die Verwendung in Kühlsystemen moderner Nutzfahrzeuge, Bergbau- und Landwirtschaftsmaschinen und Ausrüstung, Gartenbau-, Schiffbau- sowie Stationärmotorenanwendungen,

PERFORMANCE

Verhält sich neutral zu den im Kühlsystem verwendeten Materialien.

Garantiert einen optimalen Überhitzungs-, Frost- und Korrosionsschutz des gesamten Kühlsystems.

Für Alu-Motoren besonders geeignet.

Ist entsprechend den Dosierhinweisen auf der Verpackung mit Wasser mischbar. Ein hoher Wasserhärtegrad kann Ablagerungen im Kühlsystem verursachen.

Produkt nicht unverdünnt verwenden, da sonst kein optimaler Frostschutz.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Für einen perfekten Korrosionsschutz Produkt nicht in Konzentrationen unter 33% verwenden.

Wechselintervall: entsprechend den Herstellervorschriften.

Nicht als Frostschutz in Trinkwassersystemen verwenden.

Hinweis:

Nur mit Kühlflüssigkeiten auf MEG-Basis mit organischer Lobrid-Additiv-Technologie mischbar.

Gebrauchte Kühlflüssigkeit ist für die Entsorgung separat zu sammeln.

EIGENSCHAFTEN

Farbe

Visuell

Pink

Dichte bei 20°C

ASTM D5931

g/mL 1.074

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com



MOTUL HD COOL TEK

**Gebrauchsfertiges Kühlmittel
Lobrid Si-OAT**

Gefrierpunkt	ASTM D1177	-38.0 °C / -36.0 °F
pH	ASTM D1287	8.5
Freezing protection		-37.0 °C / -35.0 °F
Siedepunkt	NFR 15602-4	108.0 °C / 226.0 °F

STANDARDS	
AS Standards	AS 2108-2004
ASTM STANDARD	D3306 / D4985 / D6210
BRITISH STANDARD	BS 6580
China Standards	GB 29743
Cuna Standards	NC 956-16
DEUTZ	DQC CC-14
JAPANESE STANDARD	JIS K2234
MERCEDES-BENZ	MB-Approval 326.5, MB-Approval 326.6
ÖNORM Standards	V5123
SAE	J1034
SANS Standards	1251
OE-PERFORMANCE	
CUMMINS	CES 14603
DEUTZ-FAHR	(< 04/2017)
IRIZAR	
LIEBHERR	LH-01-COL3A (Minimum)
MAN	324 type Si-OAT
MTU	MTL 5048
PRODUKTE	
MAN Energy Solutions	CW 28 33