

MOTUL**MOTUL MOTYLGEAR 75W-90****Lubrificante per trasmissioni e differenziali
Technosynthese®****UTILIZZO**

Particolarmente raccomandato per cambi duri e/o rumorosi.

Per tutte le trasmissioni meccaniche, cambi sincronizzati e non, cambi/differenziali, gruppi di rinvio e differenziali ipoidi senza sistema a slittamento limitato, funzionanti in condizioni severe, con carichi elevati e basse velocità di rotazione o con carichi moderati ed elevate velocità di rotazione.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API GL-4 / GL-5
 MIL-L 2105 D

Lubrificante Technosynthese® ad estrema pressione in grado di garantire un'efficace protezione antiusura, rinforzato con base sintetica per una miglior tenuta alle alte temperature e nel tempo.

Il grado di viscosità SAE 90 rimane stabile dopo il test relativo allo sforzo di taglio, KRL20 ore, richiesto dalla norma SAE J306.

L'elevato potere lubrificante assicura una diminuzione dell'attrito e dell'usura.

Il grado di viscosità SAE 90 garantisce una elevata resistenza del film lubrificante alle alte temperature e sotto carichi elevati, consentendo una riduzione dei rumori di funzionamento.

Elevata fluidità a bassa temperatura che garantisce innesti marcia facili a freddo.

Ridotto sforzo richiesto per l'innesto delle marce.

Compatibile con tutti i tipi di guarnizioni e materiali utilizzati nel cambio.

Proprietà anticorrosione e antischiama.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL MOTYLGEAR 75W-90****Lubrificante per trasmissioni e differenziali
Technosynthese®****RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	SAE J 300	75W-90
Densità a 20°C		0.855
Viscosità a 40°C	ASTM D445	114.1 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	18.1 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	176.0
Pour point	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	199.0 °C / 390.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.