



## MOTULTECH SUPRACO MPL 220

Aceite de engranajes  
Mineral

### USO

**SUPRACO MPL 220** es un lubricante Extrema Presión para todo tipo de transmisiones por engranajes sometidos a grandes esfuerzos, excepto engranajes hipoides.

### PRESTACIONES

#### NORMAS

AGMA 9005-E02

David Brown S1.53.101 (E) / FAG FE-8 alto rendimiento

DIN 51 517 Parte 3

ISO 12925-1 CKD / 6743-6 L-CKC

U.S. STEEL 224

Lubricante Extrema Presión para todo tipo de transmisiones por engranajes sometidas a grandes esfuerzos Lubricación de engranajes, reductores (excepto engranajes hipoides), engranajes helicoidales, cojinetes y piezas de maquinaria con cargas pesadas.

**SUPRACO MPL 220** cumple con los requisitos de las especificaciones más estrictas para lubricantes de engranajes industriales:

- AIST 224
- AGMA 9005-F16 (AS)
- ISO 12925-1, CKD - 2002
- David Brown S1.53.101 (E)
- FAG FE-8 Performance

**SUPRACO MPL 220** se utiliza para el primer llenado de cajas de engranajes **Leroy-Somer**.

### PROPIEDADES

Densidad a 20 °C

g/mL 0.894

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

[motul.com](http://motul.com)



## MOTULTECH SUPRACO MPL 220

### Aceite de engranajes Mineral

Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	218.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	18.8 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	96.0
Punto congelación	ASTM D97	-18.0 °C
Punto de inflamación	ASTM D92	238.0 °C